EGGER HOME Flooring

EGGER
MORE FROM WOOD.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Egger Home Laminate Flooring 8/33

Tablero soporte	E1 HCHO	HDF Plus contra humedad
Perfil	UNI fit Patented	El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico	25	Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	5	Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, ‹ 2kV
Clase de uso		**33**
Norma Europea		EN 13329-33
Formato		**CLASSIC**
Medidas en mm (largo x ancho)		**1291 x 193**
Espesor total		8
Espesor silenzio®		
Fase en los cantos		WV4
Perfil		
		Embalaje
Palé		Euro
Datos de paquete		
Unidades		8
m²		1,99
kg		14,54
Datos de palé		
Unidades		480
m²		119,60
kg		890,00
		Clasificación y requisitos generales según norma EN13329
Resistencia a la abrasión EN13329, Anexo E		AC5 (IP ≥ 6000)
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H		Bola grande: ≥ 1000 mm Bola pequeña: ≥ 15 N
Resistencia al manchado EN438		Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 5
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424		Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)		Sin alteraciones ni daños visibles
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336		≤ 15 %
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329		Longitud ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329		Escala grises › nivel 4 (EN:20105-A02)
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1		‹ 0,05
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D		≥ 1,25 N/mm2
Resistencia térmica según EN 12667		0,07 m² K/W

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

PEFC™ PEFC/06-38-171

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz176
- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment